



CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

# ADIFIX REBOCO

PROMOTOR DE ADESÃO PARA ARGAMASSAS, REJUNTES E CHAPISCOS

---

## PROPRIEDADES:

ADIFIX REBOCO é uma emulsão de alto desempenho que garante excelente aderência das argamassas sobre os mais diversos substratos. ADIFIX REBOCO proporciona maior elasticidade e assim, maior resistência ao desgaste e aos choques.

## CAMPOS DE APLICAÇÃO:

ADIFIX REBOCO aumenta a impermeabilidade e evita a retração das argamassas. Melhora a aderência do chapisco. Utilizados em sistemas de impermeabilização composto de cimento, em caixas d'água, piscinas e paredes externas ou sujeitas às infiltrações, melhora a resistência quando em presença constante de água.

Os polímeros acrílicos, apresentam excelentes propriedades para:

- Chapisco nos mais diversos substratos, inclusive EPS.
- Reparo de pouca espessura em concreto e em alvenaria.
- Assentamento e rejunte de azulejos, cerâmicas e outros revestimentos.
- Fixador para TINTA MINERAL ASH, WHITE.

## DADOS TÉCNICOS:

BASE:	ACRILICA
COR:	branco
EMBALAGEM:	5L e 20L
CONSUMO:	3L de produto / saco de cimento
VALIDADE:	1 ano

## MODO DE USAR:

Preparo do Substrato: As superfícies devem estar limpas, porosas, isentas de pó ou oleosidade, devendo ser umedecidas antes da aplicação. Preparo do Produto: Adicione à água de amassamento na proporção ADIFIX REBOCO: água (1:2). Aplicação: Todos os revestimentos de maior espessura são precedidos da aplicação do composto adesivo. As regularizações, reparos, colagens de azulejos com espessuras menores que 0,5 cm não necessitam desse preparo.

### Composto Adesivo para Chapisco:

Traço: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média.

Amolentar com a solução ADIFIX REBOCO: água (1:2). Aplicar o composto adesivo nos pisos, com vassourão, ou em forma de chapisco, nas paredes. O Chapisco pode ser feito também na forma de pintura (ADIFIX ROLADO), utilizando-se rolo para textura intensa e, preferencialmente, areia grossa.

### Rejuntos:

Com ADIFIX REBOCO os rejuntamentos ficam impermeáveis e ancoram melhor. Poderá adicionar-se de 1 a 2 litros de ADIFIX REBOCO para cada 20 kg de rejunte. Até 10% em peso da massa de rejunte.

### Reparos:

Reparos são feitos com espessura máxima de 0,5 cm, sem aplicação do composto adesivo. Pode-se misturar cimento comum ou branco para obter várias tonalidades. A aplicação é feita com broxa, trincha e a igualação com desempenadeira de feltro. Traço: 1 parte cimento Portland / 3 partes areia média seca e peneirada. Amolentar com solução ADIFIX REBOCO: água (1:2)

---

**OTIMUM IMPERMEABILIZANTES**

[www.otimum.com.br](http://www.otimum.com.br) | (51)3568.2688

Rua Quimisinós, 222 – São Leopoldo/RS



CONCEITO EM IMPERMEABILIZANTES

#### Pinturas:

A pintura feita com ADIFIX REBOCO é mais impermeável e durável, além de facilitar a aplicação. ADIFIX REBOCO é ideal para caiações, pinturas com cimento branco ou cimento comum e com MAGICRYL ASH e WHITE. Traço: - na cal ou cimento misturar 1 kg de ADIFIX e 4 litros de água.

#### INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025