

# VEDAMIX CRISTALIZANTE

## IMPERMEABILIZANTE AUTO REGENERANTE

---

### PROPRIEDADES:

VEDAMIX CRISTALIZANTE é um impermeabilizante mineral de cristalização auto regenerativo devido a nanotecnologia utilizado no desenvolvimento deste produto, com alto poder de aderência e penetração, com excelente poder de impermeabilidade, suporta até 70 m de pressão negativa de água.

### CAMPOS DE APLICAÇÃO:

VEDAMIX CRISTALIZANTE pode ser aplicado sobre concreto, alvenaria e argamassa, em interiores e exteriores, tanto em construções novas quanto antigas. É indicado para impermeabilizar fossos de elevador, paredes, porões, garagens sub solo, cortinas de concreto etc, seu poder penetrante e cristalizante auto regenerativo, lhe dão características excepcionais no combate a infiltrações em cortinas, porões e áreas de subsolo.

### DADOS TÉCNICOS:

PREPARO:	4 pp (pó) ½ pp água
TEMPO DE MISTURA:	3 min (agitador mecânico 300rpm) ou 5 min (manual)
TEMPO DE APLICAÇÃO:	45 min
COMPOSIÇÃO: PÓ:	mistura cimentícia com aditivos inorgânicos e cargas minerais
CONSUMO:	3,0 a 5 kg/m <sup>2</sup> (4 a 8 demãos)
VALIDADE:	1 ano
LIMPEZA:	com água, logo após a aplicação

### MODO DE USAR:

A superfície a ser impermeabilizada deve estar limpa, isenta de pó, sujeira, graxa ou óleos. Também deve ser resistente e mais lisa possível, livre de trincas e rachaduras. Estas superfícies devem ser tratadas previamente com argamassa de cimento e areia, com adição de ADIFIX se necessário.

Nos rodapés, entre pisos e paredes e em quinas de paredes, deve-se fazer um arredondamento, com essa mesma argamassa. Quando não for possível arredondar os rodapés (ex: no caso de colocação de azulejos), usar fita de reforço. Substratos de poros grandes, tal como pedra calcária e pedras de cimento pesado, devem ser recobertos com argamassa.

A superfície a ser tratada pode e deve estar levemente úmida, se necessário umedecer (não encharcar) o substrato antes da aplicação

Misturar fortemente até a mesma ficar livre de nódulos. Para uma melhor aplicação pode-se adicionar até ½ pp de água.

Aplicar o VEDAMIX CRISTALIZANTE com trincha ou pincel largo, sempre em camadas finas, sem deixar excessos, principalmente nos cantos. As demãos devem ser transpassadas, e o tempo de espera entre uma demão e outra é de aproximadamente 2 horas.

Durante o endurecimento, deve-se proteger a superfície impermeabilizada da água e do sol forte. Produtos repelentes à água ou contendo solventes não devem ser aplicadas sobre o VEDAMIX CRISTALIZANTE.

#### INFORMAÇÕES LEGAIS

Todas informações técnicas são baseadas em nossos testes de laboratório. Em condições reais podem variar devido a condições fora de nosso controle.

Informações sobre manuseio, estocagem e disposição dos resíduos consulte nossa Ficha de Segurança do Material que contém os dados disponíveis, das propriedades físicas, de ecologia, de toxicidade, e outros dados de segurança pertinentes.

As informações e recomendações relacionadas à aplicação e à utilização final dos produtos são fornecidas de boa-fé e baseadas no conhecimento e na experiência de uso desses produtos, desde que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais.

Revisado em 08/2025